


優れた強度

原価計算が簡単

施工費が安い

PPシート原反

(軟弱地盤用土木資材)



輸入原反

生地拡大

【仕様】

サイズ：2×100 m

：1×100 m

材質：ポリプロピレン (PP)

打込本数：12本×12本/インチ

| 試験項目 | 試験結果 | | 試験方法 |
|------------------------|-----------------------|---------------|--|
| | タテ | ヨコ | |
| 引張り強さ N (kgf) | 1140 (116) | 1180 (120) | JIS L 1096 A法 (ラベルドストリップ法) 試料幅:5cm つかみ間隔:20cm 引張速度:20cm/min 試験機:定速伸長形 |
| 伸び率 % | 18.1 | 17.9 | |
| 引裂き強さ N (kgf) | 344 (35.1) | 338 (34.5) | JIS L 1096 (トラペゾイド法) |
| 厚さ mm | 0.42 | | JIS L 1096 |
| 透水係数 cm/sec | 5.21×10 ⁻³ | | JIS A 1218 準用 |
| 質量 g/m ² | 109 | | JIS L 1096 |

ハイオランPPYシート

ご要望サイズに
特注加工承ります



#100



#200



#300

| 項目 | | 品名 | #100 | #200 | #300 | #500 | #700 | #1000 | #3000 |
|--------------------------|----|----|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 引張り強さ (N/5cm) | タテ | | 980 | 1070 | 1220 | 1300 | 1470 | 1900 | 2500 |
| | ヨコ | | | | | | | | |
| 引裂き強さ (N/5cm) | タテ | | 240 | 250 | 300 | 320 | 370 | 500 | 600 |
| | ヨコ | | | | | | | | |
| 設計単価 円/m ² | — | | 200 | 230 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 |

商品についてのお問い合わせは**当社営業・女性サポート**までお願いします
カタログ必要の際、ご要望ください。

株式会社 **カコエツ**

新潟営業所1課・2課・特販事業部
TEL 025-258-3811
中央営業所 TEL 025-259-7200
CS新潟営業所 TEL 025-384-3837
長岡営業所 TEL 0258-24-2566

上越営業所
長野営業所
長野営業所CS事業部
TEL 025-545-1351
TEL 026-283-3389
TEL 026-273-8021
北陸営業所 TEL 076-494-8021

秋田営業所
庄内営業所
青森営業所
札幌営業所
TEL 018-846-3313
TEL 0234-22-8872
TEL 017-765-1833
TEL 0133-68-3001